



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66484

TELS:  
(81)8865-8160  
FAX:  
(81)8865-8162

[www.rugo.com.mx](http://www.rugo.com.mx)  
E:mail: [rugo@rugo.com.mx](mailto:rugo@rugo.com.mx)

FIG. 23-MRC



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

|               |      |
|---------------|------|
| COBRE ( Cu )  | 81 % |
| ESTAÑO ( Sn ) | 3 %  |
| PLOMO ( Pb )  | 7 %  |
| ZINC ( Zn )   | 9 %  |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| FIGURA                | 23-MRC                    |
| DESCRIPCIÓN           | MEZCLADORA 4" PARA LAVABO |
| ACABADO               | CROMO                     |
| NARIZ                 | BRONCE FUNDIDO            |
| DISPOSITIVO DE SALIDA | AIREADOR                  |
| CUBIERTA              | LATÓN                     |
| CUERPO                | BRONCE FUNDIDO            |
| CIERRE                | A 90 °                    |
| CARTUCHO              | CERÁMICO                  |
| MATERIAL CARTUCHO     | LATÓN                     |
| ASIENTO               | FIJO                      |
| MANERALES             | HOLANDA                   |
| MATERIAL MANERALES    | LATÓN                     |
| ALIMENTACIÓN          | 1/2" NPS                  |
| DESAGÜE AUTOMÁTICO    | LATÓN                     |